Качество Henkel

Лист Технической Информации

Локтайт PL 365

Многоцелевой

I. Продукт:

Состав:

Универсальный клей на основе синтетических смол и органических растворителей.

Область применения:

Многоцелевой строительный клей «Локтайт PL365» представляет собой водостойкий клей высшего качества, рецептура которого разработана с использованием синтетического полимерных смол. Он специально предназначен для склеивания и нанесения всевозможных пенопластов и полистиролов, включая пенопласт марки STYROFOAM® и изоляцию из экструдированного полистирола.

При использовании согласно предписанию «Локтайт PL365» не будет воздействовать на полистирол и другие пенопласты.

Благодаря своему уникальному составу этот клей образует прочный и эластичный клеевой шов между склеиваемыми поверхностями.

«Локтайт PL365» обеспечивает отличную адгезию к самым разным строительным материалам, включая дерево, древесно-волоконные плиты, металлы, каменная кладка, кирпичи, бетон, мрамор, пробка, подвесные изоляторы, полистирольные ванные панели, стекловолокно, стекло, остеклённые поверхности и многое другое. Этот клей также проявляет хорошую термостойкость.



Упаковка:

Картридж 400 г

II. Технические характеристики:

- Удобен в работе
- Заполняет незначительные неровности
- Снижает звукопроницаемость
- Не поддаётся воздействию влаги
- Уменьшает необходимость использования гвоздей
- Прочно схватывается, быстро отвердевает

Основа:
Синтетическая смола

Форма:
Высоковязкая мастика

Внешний вид:
Желто-коричневый

Удельная масса:
Около 1,4

Рабочее время:
15-30 минут

Схватывание: 24 часа

Полное отверждение.:
До 7 дней (в зависимости от температуры)

Начальная сила схватывания:
До 40 кг/м^2

Конечная сила схватывания:
До 50 кг/см^2

Температура применения:
от минус 12 до плюс 35°C

Температура эксплуатации клеевого шва:
от минус 30°C до плюс 60°C

Распространитель и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Все поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли и грязи, которые могут ослаблять адгезию. Все неокрашенные пористые поверхности рекомендуется загрунтовать. Для получения максимального результата температура поверхностей должна быть 4° С или выше. Отрезать кончик носика по нужному диаметру (рекомендуется ок. 6 мм) и проколоть запайку картриджа.

Нанесение клея:
МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

1. **Метод нанесения валиком:** Для относительно гладких и ровных поверхностей. Нанесите валиком слой клея 5-10 мм на всю длину листа плиты из пенопласта на расстоянии 2,5 см от края. Затем нанесите"-образно от угла к углу.
При использовании деревянных или металлических обрамляющих элементов наносите непрерывный слой 1 см на каждый обрамляющий элемент. Этот метод самый лёгкий и больше всего распространён в промышленности.
2. **Точечный метод:** Этот метод лучше всего подходит для шероховатых поверхностей. С помощью шпателя наносите точки клея на поверхность плиты, начиная от одного угла и оставляя промежутки 20-30 см между центром точек. Каждая точка должна иметь ширину, по крайней мере, 2,5 см и высоту 2 см. Этот метод обычно требует большего количества клея, чем метод мастерка. Метод не годится для дерева или металла.
3. **Метод шпателя:** Для большего поверхностного контакта и удерживающей способности наносите клей с помощью зубчатого шпателя глубиной 0,6 см по всей поверхности плиты из пенопласта или панельной обшивки на расстоянии 2,5 см от краёв. Этот метод рекомендуется для всех специальных случаев, когда требуется почти немедленная удерживающая способность. Этот метод также допускает меньшее число крепёжных деталей (на панельной обшивке и при прикладывании внутренней стены, облицованной сухой штукатуркой, к плоским поверхностям).

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

ОПАСНОСТЬ! ОЧЕНЬ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ПРОДУКТ. Содержит алифатические углеводороды, ацетон и метилацетат. Не вдыхать. Может вызывать нарушения функций центральной нервной системы, в т.ч. головокружение, головную боль или тошноту. Вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать вдали от источников тепла, искр и пламени. НЕ КУРИТЬ. Пары могут воспламеняться со взрывом. Пары могут распространяться на большие расстояния. При появлении паров и до их полного исчезновения затушить все источники пламени, горелки, печи, выключить нагревательные и осветительные приборы, двигатели и пр.

ПРИМЕЧАНИЯ
Избыточное воздействие может быть причиной церебральных нарушений, заболеваний нервной системы, печени, почек или сердечной аритмии.
НАМЕРЕННОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ (СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВДЫХАНИЕ ПАРОВ) МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ИЛИ ФАТАЛЬНЫМ.

НЕ ДАВАТЬ В РУКИ ДЕТЯМ

Хранить плотно закрытым при температуре от –20°С до +30°С.

В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре, перед применением клей необходимо перемешать.

По истечении срока годности упаковку с остатками клея утилизировать с бытовым мусором.

Очистка инструментов:

Незасохший клей удалить уайт-спиритом. Засохший механически.

Распространитель и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.
Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Henkel Excellence is our Passion

Распространитель и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru