Качество Henkel

Лист Технической Информации

Макрофлекс MF901

Универсальный

ОПИСАНИЕ

Представляет собой универсальный высококачественный однокомпонентный строительный монтажный клей, предназначенный для быстрого и прочного склеивания различных материалов и конструкций. Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА

- Идеально подходит для крепления изделий из стекла, камня, древесины, оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона, фанеры, стекловолокна, металла, керамики и др.
- Подходит для приклеивания на поверхности из бетона, камня, кирпича, дерева, гипсокартона, керамики и др.
- Обеспечивает надёжное крепление на неровных вертикальных поверхностях.
- Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
- Влагоустойчив.
- Эластичен.
- Виброустойчив.
- Позволяет откорректировать положение приклеиваемых деталей.
- Имеет короткое время схватывания.
- Можно окрашивать.
- В затвердевшем состоянии не горючий.
- Морозоустойчив.

Упаковка:
Картридж 400 г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

- Облицовочные работы.
- Ремонтные работы.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ:

- В местах, подверженных постоянному контакту с водой.
- Для поверхностей, неустойчивых к воздействию органических растворителей

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:	серо-бежевый
Внешний вид:	вязкая мастика
Основа:	поливинилацетат
Растворитель:	смесь низкокипящих углеводородов
Плотность:	около 1,4 гр/см^3
Температура применения:	от -7 °С до + 40 °С
Время затвердевания:	от 24 до 48 часов при 25°С и влажности 50 %. При температуре ниже 25°С время полного высыхания увеличивается.
Температура эксплуатации клеевого шва:	от – 40°С до + 50°С
Расход:	длина выдавливаемого валика клея диаметром 6 мм составляет 10 м.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием картридж следует выдержать при комнатной (+ 20 °С) температуре не менее 12 часов. Рекомендуется проводить работы при температуре от -7 °С до + 40 °С. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и других загрязнений; бетонные поверхности - полностью затвердевшие; окрашенные поверхности - хорошо зачищены. Жирные поверхности следует очистить ацетоном или MAKROFLEX CLEANER. Для очистки металлических поверхностей можно использовать уайт-спирит.

- Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва.
- Проткнуть защитную мембрану картриджа гвоздем или проволокой.
- Вставить картридж в пистолет-аппликатор.
- Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей зигзагом или небольшими частыми точками и выдержать 5 минут.
- Плотно соединить склеиваемые детали и разъединить их на 5-10 минут.
- Снова сильно прижать склеиваемые детали между собой.
- При необходимости дополнительно закрепить.
- До полного затвердевания клея рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиритом.

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

До высыхания клея рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить минеральными растворителями; после затвердевания - только механическим путём.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Легко воспламеняется. В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться с оборудованием, которое может привести к возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания.

Производить работы в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхать пары клея, избегать соприкосновения с кожей. В случае попадания не затвердевшего клея в глаза, следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте!

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников огня и искр в сухих проветриваемых помещениях при температуре от минус 20 до плюс 30°С. Срок хранения 18 месяцев в герметичной упаковке со дня изготовления.

Henkel Excellence is our Passion

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34