



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Клей WERTAL W80

Основа средства	Этил цианоакрилат
Цвет состава	Черный
Вязкость при 25°C	500-1000 мПа·с
Плотность	1,05 г/см ³
Время схватывания, сек	
Алюминий	20-40
Резина	5-20
Время полной полимеризации, час	24
Максимальный допустимый зазор, мм	0,10
Рабочая температура	-50°C - +120 °C
Прочность на сдвиг (DIN 53283)	24 Н/мм ²
Теплопроводимость (ASTM C 177)	0,1
Срок хранения при температуре +5°C - +8°C	12 месяцев

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Клей WERTAL W80 – моментальный клей, разработанный для соединения трудно склеиваемых материалов, требующих равномерного распределения напряжений, высокую прочность на растяжение и / или сдвиг. Это модифицированный каучуком клей, обладающий повышенной гибкостью и прочностью на отрыв в сочетании с повышенной устойчивостью к ударам. Продукт обеспечивает быстрое склеивание многих материалов, включая металлы, пластмассу и резину. Продукт обладает хорошей стойкостью во влажной среде.

Преимущества:

- Для нанесения в местах, где требуется стойкость к ударным нагрузкам или имеются отслаивающиеся нагрузки
- Оптимально подходит для склеивания металлических деталей между собой, склеивания металлических поверхностей с резиной или для склеивания магнитов
- Хорошая стойкость во влажной среде
- Повышенная твердость
- Медленное отверждение.

Сочетания с материалами	W 80
Металл	+
Пластик	+
Резина	++
EPDM – эластомер	+
Стекло- керамика	+
++ - идеально, + - подходит	
Обеспечивает быстрое сцепление и капиллярность.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ WERTAL W80

- Перед применением необходимо обезжирить и очистить склеиваемые поверхности.
- Нанесите **WERTAL W80** тонким слоем на одну из поверхностей и соедините детали.
- Упаковку с клеем необходимо хранить в холодном и сухом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wortal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Варианты фасовки:

Фасовка	Артикул
3 г	W180HYS/3
20 г	W180HYS/20
50 г	W180HYS/50
500 г	W180HYS/500

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@werta.com.tr www.werta.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.