



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Вал-втулочный фиксатор средней прочности WERTAL W41

Основа средства	Эфир метакрилата
Цвет состава	Желтый
Запах	Типичный
Вязкость при 25° C	500-700 мПа·с
Плотность	1,05 г/см ³
Рабочая температура	-55°С - +150°С
Максимальный допустимый зазор	0,12 мм
Усилие на срыв	12-15 Нм MLB (DIN EN ISO 10964)
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	8-12 Н/мм ²
Время схватывания (Ручная прочность)	10-20 мин
Окончательная прочность	1-3 часов
Время полной полимеризации	12 часов
Срок хранения	24 месяца
Класс прочности (DIN 30661)	2
Точка вспышки	>100°С
Давление пара	<3 мБар
Совместимость	Металл

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт
Смазочные материалы
Обновление: Июнь 2022

 **Индастриал
ПАРТНЕР**
Импортер в Россию indpart-shop.ru

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вал-втулочный фиксатор **WERTAL W41** – это фиксатор средней прочности, предназначен для склеивания цилиндрических деталей, особенно в условиях, когда для обслуживания узла требуется его разборка. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации. Используется на подшипниках, валах и шестернях для удержания и склеивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстрое отверждение
- Отличная капиллярная способность при низкой вязкости
- Подходит для подшипников и втулок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ WERTAL W41

- Очистите две металлические поверхности, которые вы хотите склеить. Убедитесь, что детали сухие, чистые и не содержат масла и смазки.
- Нанесите достаточное количество **WERTAL W41** на поверхности и установите. Немедленная сборка не требуется, поскольку материал вступает в реакцию только после соединения деталей. Как только желаемое соединение установлено, дождитесь завершения реакции и не меняйте его положения.
- Отверждение можно ускорить с помощью активаторов.

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wortal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Варианты фасовки:

Фасовка	Артикул
10 г	W141RSO/10
50 г	W141RSO/50
250 г	W141RSO/250

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@werta.com.tr www.werta.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.