



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Клей WERTAL W54

Основа средства	Этил цианоакрилат
Цвет состава	Прозрачный
Вязкость при 25°C	50.000 мПа·с
Плотность	1,069 г/см ³
Время схватывания, сек	
Алюминий	5-15
Сталь	25-70
АБС-пластик	50-60
Время полной полимеризации, час	24
Рабочая температура	-55°C - +80 °C
Прочность на растяжение (24 часа) кг/см ²	
Алюминий	170-190
Сталь	200-220
АБС-пластик	50-70
Срок хранения при температуре +6°C - +8°C	12 месяцев

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт
Смазочные материалы
Обновление: Июнь 2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Клей WERTAL W54 – это гелеобразный моментальный клей. Время начальной адгезии составляет в среднем 30 секунд. Идеально подходит для склеивания металлических, пластиковых, резиновых и EPDM поверхностей. Прекрасно подходит для соединения пористых материалов и при вертикальном применении. Обеспечивает сильную адгезию без использования активатора. Прозрачный. Не оставляет следов.

Сочетания с материалами	W 54
Металл	++
Пластик	+
Резина	+
EPDM – эластомер	+
Стекло- керамика	+
++ - идеально, + - подходит	
Обеспечивает быстрое склеивание. Подходит для заполнения зазоров	

Преимущества WERTAL W54:

- Универсальный моментальный адгезивный гель
- Не растекается
- Отсутствие капиллярного затекания, особенно подходит для пористых материалов
- Идеально подходит для быстрого ремонта
- Идеально подходит для нанесения на потолочные и вертикальные поверхности
- Склеивает однородные и разнородные основы из дерева, металла, керамики и большинства пластмасс

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ WERTAL W54

- Перед применением необходимо обезжирить и очистить склеиваемые поверхности.
- Нанесите **WERTAL W54** тонким слоем на одну из поверхностей и соедините детали.
- Упаковку с клеем необходимо хранить в холодном и сухом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Варианты фасовки:

Фасовка	Артикул
3 г	W154HYJ/3
20 г	W154HYJ/20

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@werta.com.tr www.werta.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.