



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Фланцевый уплотнитель средней прочности WERTAL W74

Основа средства	Эфир метакрилата
Цвет состава	Оранжевый
Запах	Типичный
Вязкость при 25° C	30.000 – 100.000 мПа·с
Плотность	1,10 г/см ³
Рабочая температура	-55°С - +150°С
Максимальный допустимый зазор	0,50 мм
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	5-10 Н/мм ²
Время схватывания (Ручная прочность)	15-30 мин
Окончательная прочность	1-3 часов
Время полной полимеризации	12 часов
Срок хранения	24 месяца
Класс прочности (DIN 30661)	2
Точка вспышки	>100°С

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

ФЛАНЦЕВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ WERTAL W74 – используется для небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами. При этом собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки. Типичные области применения включают уплотнение жестких фланцевых соединений, включая литые детали коробок передач и двигателей. Используется на подшипниках, валах и шестернях для удержания и склеивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Маслостойкий герметик для герметизации крышек двигателя, зазоров блоков и фланцев. Допускает заполнение зазоров до 0,50 мм и термостойкость до 150°C.
- W74 вступает в реакцию между металлическими соединениями в безвоздушной среде, блокируя и герметизируя.
- Это фланцевый герметик средней прочности, поэтому при необходимости его можно удалить с помощью ручного инструмента.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ WERTAL W74

- Очистите металлические детали, которые вы хотите склеить.
- Убедитесь, что детали сухие, чистые и не содержат масла и смазки.
- Нанесите достаточное количество **ФЛАНЦЕВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ W74** на одну из поверхностей и установите. Немедленная сборка не требуется, поскольку материал вступает в реакцию только после соединения деталей. Как только желаемое соединение будет установлено, дождитесь завершения реакции и не меняйте его положения.
- Отверждение можно ускорить с помощью активаторов.

Варианты фасовки:

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Фасовка	Артикул
50 г	W174YCO/50
250 г	W174YCO/250
50 г (флакон с дозатором)	W174YCO/50P

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@werta.com.tr www.werta.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.